



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0888



扫一扫查询真伪

检 验 报 告

防伪码： XD02N2

报告编号：	NEAF26061323
产品名称：	夏装（短袖T恤）
受检单位：	温州市外国语学校
委托单位：	温州市外国语学校
检验类别：	委托检验



温州市质量技术监督科学研究院



温州市质量技术监督科学研究院
检验报告

报告编号：NEAF26061323共 4 页 第 1 页

委托单位	温州市外国语学校	型号规格	——
样品名称	夏装（短袖T恤）	样品编号	NEAF26061323-（1 [#] ~4 [#] ）
受检单位	温州市外国语学校	检验数量	4件
联系电话 （受检单位）	——	备样数量	——
生产单位	浙江东升控股集团有限公司	样品商标	——
抽样单位	——	样品状况	成品
抽样地点	——	生产日期/批号/购进 日期/限用日期	——
抽样日期	——	检验类别	委托检验
抽样基数	——	检验地点	双屿院区
送样单位	温州市外国语学校	到样日期	2026-06-22
检验项目	见续页	检验日期	2026-06-22~2026-06-29
检验依据	GB/T 31888-2015 ； GB 31701-2015		
判定依据	GB/T 31888-2015 、 GB 31701-2015、温州市教育局（校检）学生服检测项目方案（2025年）		
检验结果	根据委托要求和检验依据，对样品进行检验，所检项目实测结果均符合标准要求。 检验单位（公章或检验报告专用章） 签发日期：2026年6月29日		
备注	本报告中测试项目均在相应标准规定的环境条件下进行。		

批准：（程士孟） 审核：（陈萍霞） 编制：（戴自力）

温州市质量技术监督科学研究院	报告编号：NEAF26061323
检 验 报 告	共 4 页 第 2 页
照片	



温州市质量技术检测科学研究院				报告编号：NEAF26061323	
检 验 报 告				共 4 页 第 3 页	
项 目	标准要求			检 测 结 果	单项 结论
外观质量	色差	单件	面料不低于4级，里料不低于3-4级	符合	符合
		套装，同批	不低于3-4级	符合	
	布面疵点		主要部位不允许，次要部位允许轻微	符合	
	对称部位互差	<20cm	不大于5mm	符合	
		≥20cm	不大于8mm	符合	
	对条对格（≥10mm的条格）		主要部位互差不大于3mm，次要部位互差不大于6mm	——	
	门里襟		允许轻微的不平直；门里襟长度互差不大于4mm；里襟不可长于门襟	符合	
	拉链		允许轻微的不平服和不顺直	——	
	烫黄、烫焦		不允许	符合	
	扣、扣眼		锁眼、钉扣封结牢固；眼位距离均匀，互差不大于4mm；扣位与眼位互差不大于3mm	符合	
	缝线		无漏缝和开线。主要部位不允许有明显的平顺直、不平服、缉明线宽窄不一	符合	
	绱袖		圆顺，前后基本一致	符合	
	领子		平服，不反翘；领尖长短或驳头宽窄互差不大于3mm	符合	
	口袋		袋与袋盖方正、圆顺，前后、高低一致	——	
	覆粘合衬部位		不允许起泡、脱胶和渗胶	——	

温州市质量技术监督科学研究院		报告编号：NEAF26061323		
检 验 报 告		共 7 页 第 4 页		
检验项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
可分解致 癌芳香胺 染料 (mg/kg)	4-氨基联苯	禁用 (限量值≤20)	未检出	符合
	联苯胺		未检出	
	4-氯-邻甲苯胺		未检出	
	2-萘胺		未检出	
	邻氨基偶氮甲苯		未检出	
	5-硝基-邻甲苯胺		未检出	
	对氯苯胺		未检出	
	2,4-二氨基苯甲醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	3,3'-二氯联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲氧基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基联苯胺		未检出	
	3,3'-二甲基-4,4'-二氨基二苯甲烷		未检出	
	2-甲氧基-5-甲基苯胺		未检出	
	4,4'-亚甲基-二-（2-氯苯胺）		未检出	
	4,4'-二氨基二苯醚		未检出	
	4,4'-二氨基二苯硫醚		未检出	
	邻甲苯胺		未检出	
	2,4-二氨基甲苯		未检出	
	2,4,5-三甲基苯胺		未检出	
	邻胺基苯甲醚		未检出	
	4-氨基偶氮苯		未检出	
	2,4-二甲基苯胺		未检出	
	2,6-二甲基苯胺		未检出	
注：定量限为5mg/kg。				

未
★
测
(1)

温州市质量技术监督科学研究院		报告编号：NEAF26061323		
检 验 报 告		共 7 页 第 5 页		
检验项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
纤维含量(%) (结合公定回潮率)	样品明示	棉 70 聚酯纤维 25.3 氨纶 4.7 (配料除外)	棉 71.6 聚酯纤维 25.3 氨纶 3.1	符合
	允许偏差	±5 (10<含量≤100) ±3 (3<含量≤10)		
耐皂洗色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐碱汗渍色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐酸汗渍色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐水色牢度 (级)	变色	≥3-4	4-5	符合
	沾色	≥3-4	4-5	
耐干摩擦色牢度 (级)	沾色	≥3-4	4-5	符合
耐湿摩擦色牢度 (级)	沾色	≥3	4-5	符合
耐光色牢度 (级)	变色	≥4	4	符合
耐光汗复合色牢度 (级)	碱性	≥3-4	4	符合
	酸性	≥3-4	4	
甲醛含量 (mg/kg)		≤75	未检出 (检出限为20)	符合
pH值 (KCl萃取液)		4.0~8.5	6.3	符合
异味		无	无	符合

温州市质量技术监督科学研究院			报告编号：NEAF26061323	
检 验 报 告			共 7 页 第 6 页	
检验项目		标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
起球（级）		≥3-4	4-5	符合
接缝处纱线滑移（mm）		——	不适用	——
接缝强力（N）	后袖窿缝	≥140	200	符合
顶破强力（针织类）（N）		≥250	638	符合
断裂强力（N）	经向	——	不适用	——
	纬向	——	不适用	
胀破强力（毛针织类）（kPa）		——	不适用	——
残留金属针	婴幼儿及儿童纺织产品的包装中	不应使用金属针等锐利物	未检出	符合
	婴幼儿及儿童纺织产品上	不允许残留金属针等锐利物	未检出	
附件锐利性		所用附件不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	未检出	符合
燃烧性能		——	不适用	——
水洗尺寸变化率（%）	衣长	-4.0~+2.0	-0.8	符合
	胸宽	-4.0~+2.0	-0.4	
水洗后扭曲率（%）	上衣	≤5	0.5	符合
水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	允许轻微	符合	符合
	破洞、缝口脱散	不允许	符合	
	附件损坏、明显变色、脱落	不允许	符合	
	变色/级	不低于4	4	
	其他严重影响服用的外观变化	不允许	符合	

温州市质量技术监督科学研究院		报告编号：NEAF26061323	
检 验 报 告		共 7 页 第 7 页	
检验项目	标准要求 (B类)	检测结果	单项结论
绳带	——	无绳带	——
重金属 (mg/kg)	——	不适用	——
邻苯二甲酸酯 (%)	——	不适用	——
填充物	——	无填充物	——

(本页以下空白)



声 明

一、本报告未盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效；报告复制件未重新加盖本机构红色检验检测专用印章、骑缝章无效。

二、本报告无编制（或主检）、审核、批准人签字无效，本报告涂改无效。

三、本机构对本报告内容负责，保证检测的公正性、独立性和诚实性；本报告的检测数据和结果只对检测样品负责。

四、委托方对送检样品的代表性和真实性、提供信息的真实性负责；本机构对委托方提供的样品及相关技术资料保密。

五、委托方若对本报告有异议，应在收到报告后 7 个工作日内向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律法规规定程序进行。

六、本报告未加盖 CMA 标志时，表明本报告的检测数据或结果仅为委托方内部使用（科研、教学、内部质量控制、产品研发等），不具有对社会证明作用。

七、本报告各页均为报告不可分割之部分，未完整使用本报告全文由此造成的任何不良后果，本机构不负相应的法律责任。

八、本报告不得用于宣传等商业用途。

温州市质量技术监督科学研究院 实验室及业务联系方式

1、双屿院区地址：温州市鹿城区丰门街道中国鞋都一期国家鞋类质检中心综合大楼；

业务范围：鞋类皮革、纺织服装、轻工珠宝、食品日化等产业领域检测及认证咨询、验货等；

委托类业务服务电话（0577）：88905117 珠宝检测服务电话：88852050 认证验货服务电话：88900566

公交线路：10、13、14、56、61、75、94、98、101、105、111、136、B105、B106 路公交，至交运车检二站、前陈村或金灶等公交站点下车；

2、滨海院区地址：温州市经济技术开发区星海街道滨海二道十一路 2408 号；

业务范围：电子电气、金融设备、激光光电、建筑智能化系统等产业领域检测；

委托类业务服务电话：0577- 88913104

公交线路：71 路、150 路公交，至滨海二道十路公交站点下车；

3、浙南云谷院区地址：浙江省温州市龙湾区瑶溪街道南洋大道规二路 2 号浙南云谷 K 幢；

业务范围：机械、建材、水暖五金、室内环境、化工等产业检测领域；

委托类业务服务电话：0577-88914149

公交线路：41 路、159 路、B5 路公交，至浙南云谷站下车；

4、七都院区：温州市鹿城区七都街道温州金融科技文化中心 2 号楼；

业务范围：化妆品功效评价等产品检测领域；委托类业务服务电话：0577-89782692

公交线路：85 路公交，至板桥公交站，步行 424 米；123 路公交，至老涂南路公交站，步行 465 米；

5、政府类业务服务电话：0577-89751111

6、申投诉联系电话：0577-88915423

7、本院官网：www.zhejian.com

-----本报告结束-----